

**10%****DE FIBRES POST-
CONSOMMATION
SUR DEMANDE****SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS****KRUGER PAPIER COUCHÉ****KRUKOTE OFFSET**

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
28#	70	85	42	1,61
30#	70	87	42	1,69
32#	70	87	45	1,77
34#	71	89	48	1,81
36#	71	89	50	1,93
38#	72	90	52	2,01
40#	72	91	55	2,13
45#	72	93	55	2,48
50#	72	95	55	2,83
60#	72	97	55	3,15

KRUKOTE HI-BULK

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
32#	70	87	45	1,89

KRUKOTE SATIN OFFSET

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
36#	72	92,7	35	2,32
38#	72	93,7	35	2,4
40#	70	94,2	35	2,52
45#	70	95,7	35	2,87
50#	70	97,1	35	3,07
60#	70	97	35	3,15

* Toutes les valeurs représentent des objectifs. La production peut subir des variations.

Papiers pour
publications

**10%****DE FIBRES POST-
CONSOMMATION
SUR DEMANDE****SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS****KRUGER PAPIER COUCHÉ****KRUKOTE 76 OFFSET**

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
32#	76	86	45	1,77
34#	76	88	48	1,81
36#	76	88	50	1,93
38#	76	89	52	2,01
40#	76	90	55	2,13
45#	76	92	55	2,48
50#	76	95	55	2,83
60#	76	97	55	3,15

KRUKOTE 76 SATIN OFFSET

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
36#	76	92	35	2,32
38#	76	92,7	35	2,4
40#	76	93,3	35	2,52
45#	76	94,7	35	2,87
50#	76	95,7	35	3,07
60#	76	97	35	3,15

KRUKOTE 80 OFFSET

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
36#	80	87	50	1,93
38#	80	88	52	2,01
40#	80	89	55	2,13
45#	80	91	55	2,48
50#	80	92	55	2,83
60#	80	94	55	3,15

KRUKOTE 80 SATIN OFFSET

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
38#	80	92,5	35	2,4
40#	80	93	35	2,52
45#	80	94,5	35	2,87
50#	80	95,4	35	3,07
60#	80	96	35	3,39

* Toutes les valeurs représentent des objectifs. La production peut subir des variations.

Papiers pour
publications

**10%****DE FIBRES POST-
CONSOMMATION
SUR DEMANDE****SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS****KRUGER PAPIER COUCHÉ****KRUKOTE PLUS OFFSET**

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
40#	82	91,5	62	2,13
45#	82	92,2	65	2,48
50#	83	92,9	67	2,68
60#	84	93,6	68	2,95

KRUKOTE PLUS SATIN OFFSET

GRAMMAGE	% BLANCHEUR (GE)	% OPACITÉ (TAPPI)	% BRILLANCE	ÉPAISSEUR (MILS)
40#	82	91,5	35	2,13
45#	82	92,2	35	2,48
50#	83	92,9	35	2,68
60#	84	93,6	35	2,95

* Toutes les valeurs représentent des objectifs. La production peut subir des variations.

**CHEZ KRUGER, L'INNOVATION,
ON LA MET SUR PAPIER****PAPIERS DE PUBLICATION KRUGER INC.**3285, chemin Bedford
Montréal, Québec, Canada H3S 1G5

Téléphone: (514) 343-3100

KRUGER PULP & PAPER SALES, INC.5 River Road, Suite 305
Wilton, CT 06897-4069

Téléphone: (203) 229-0333

WWW.KRUGER.COMPapiers pour
publications