

# SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS

## KRUBRITE KRUGER

### KRUBOOK

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (MILS)
44,4	30	58,5	93	2,7
44,4	30	58,5	93	3,0
44,4	30	58,5	93	4,0
48,8	33	58,5	95	3,0
48,8	33	58,5	95,5	4,0
48,8	33	58,5	95,5	4,5
48,8	33	58,5	95,5	5,0

### KRUBOOK 70

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (MILS)
79,2	53,5	70	90	6,0

### KRUBOOK 75

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (MILS)
66,6	45	75	92,5	5,0

\*Commandes soumises à des minimums et des coupes.

\*D'autres qualités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale.

## SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS

# KRUBRITE KRUGER

### KRUBOOK 80

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (MILS)
48,8	33	80	90	3,0
51,8	35	80	88,5	3,23
51,8	35	80	88,5	3,4
59,2	40	80	90	4,0
59,2	40	80	90	5,0
66,6	45	80	92	5,0

\*Commandes soumises à des minimums et des coupes.

\*D'autres qualités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale.

CHEZ KRUGER, L'INNOVATION,  
ON LA MET SUR PAPIER

PAPIERS DE PUBLICATION KRUGER INC.

3285, chemin Bedford  
Montréal, Québec, Canada H3S 1G5

Téléphone : (514) 343-3100

KRUGER PULP & PAPER SALES, INC.

5 River Road, Suite 305  
Wilton, CT 06897-4069

Téléphone : (203) 229-0333

[WWW.KRUGER.COM](http://WWW.KRUGER.COM)