

SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS

KRUBRITE KRUGER

KRUBRITE 70

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
44,4	30	70	86,0	80	3,1
48,8	33	70	89,5	88	3,3
51,8	35	70	91,0	90	3,5
59,2	40	70	93,0	101	4,0

KRUBRITE 75

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
48,8	33	75	89,0	83	3,3
51,8	35	75	90,0	84	3,4
59,2	35	75	92,0	99	3,9

KRUBRITE 80

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
40,0	27	80	85,0	69	2,7
48,8	33	80	88,5	82	3,2
51,8	35	80	89,0	83	3,3
59,2	40	80	91,0	98	3,9
66,6	45	80	92,5	102	4,0
74,0	50	80	94,0	128	5,4

*Commandes soumises à des minimums et des coupes.

*D'autres qualités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale.

PAPIERS POUR PUBLICATIONS KRUGER INC.

3285, chemin Bedford
Montréal, Québec, Canada H3S 1G5

Téléphone : (514) 343-3100

WWW.KRUGER.COM