

## SPÉCIFICATIONS DES PAPIERS

# KRUBRITE KRUGER

### KRUBRITE 70

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
44,4	30	70	86,0	80	3,1
48,8	33	70	89,5	88	3,3
51,8	35	70	91,0	90	3,5
59,2	40	70	93,0	101	4,0

### KRUBRITE 75

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
48,8	33	75	89,0	83	3,3
51,8	35	75	90,0	84	3,4
59,2	35	75	92,0	99	3,9

### KRUBRITE 80

GRAMMAGE gsm	GRAMMAGE #	BLANCHEUR % (ISO)	OPACITÉ (ISO)	ÉPAISSEUR (µm)	ÉPAISSEUR (MIL)
40,0	27	80	85,0	69	2,7
48,8	33	80	88,5	82	3,2
51,8	35	80	89,0	83	3,3
59,2	40	80	91,0	98	3,9
66,6	45	80	92,5	102	4,0
74,0	50	80	94,0	128	5,4

\*Commandes soumises à des minimums et des coupes.

\*D'autres qualités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre équipe commerciale.

## KRUGER PÂTES ET PAPIERS

3285, chemin Bedford  
Montréal, Québec, Canada H3S 1G5

Téléphone : (514) 343-3100

[WWW.KRUGER.COM](http://WWW.KRUGER.COM)